

ECOSTICK® 1804

Descrizione/Natura del prodotto:

Dispersione acquosa di un polimero a base di poliuretano modificato, ca.50 %.

Modi di applicazione:

Pennello, Pistola a spruzzo

Caratteristiche:

Adesivo a base acqua ideale per accoppiare e ripiegare pelle, pelle sintetica, tessuti, fodere, cartoni, rigenerati. Idoneo anche per l'incollaggio di PVC, EVA, nylon e gomme opportunamente preparate. Adeguato per l'incollaggio di pellami ingrassate con presenza di oli fino al 15%.

Modalità di impiego:

Applicare ECOSTICK® 1804 su entrambe le parti. Lasciare asciugare. Per la lavorazione a freddo accoppiare le due parti entro 20 minuti dall'essiccazione e pressare. Altrimenti, dopo tale tempo riattivare a 70°-75°, accoppiare e pressare. E' possibile applicare l'adesivo da una sola parte per accoppiatura di pellami con tessuti, moltoprene, gomma piuma: applicare in quantità abbondante ECOSTICK® 1804 sul pellame o comunque sul materiale meno assorbente ed accoppiare immediatamente.

Tempo di apertura:

Adesione a freddo: entro 20 minuti dall'essiccazione del film adesivo. Riattivazione a caldo: entro 48 ore.

Specifiche:

Adesivo poliuretano a freddo base acqua. E' anche possibile l'incollaggio attraverso metodo di attivazione. Polimero resistente all'ingiallimento.

Note per l'uso:

Se si supera il tempo aperto per l'incollaggio a freddo (circa 30 minuti), si può riattivare il substrato adesivo con il metodo di riattivazione (temperatura di superficie della pellicola a 60°-70°). La robustezza finale si raggiunge dopo circa 4 giorni.

